



PLASTILINE

Caractéristiques : Pâte à modeler de qualité spéciale. Elle a une excellente tenue plastique. Elle ne subit pas d'affaissement dès sa mise en forme.
La Plastiline® s'utilise à l'état solide, ramolli ou liquide. Sa précision de reproduction est de 1/10 mm.
Elle ne sèche pas et n'est pas toxique.
La Plastiline® présente une bonne compatibilité d'utilisation avec les élastomères silicones (polycondensation) et polyuréthanes, le plâtre, le ciment, les alliages à faibles points de fusion, les marbres synthétiques...

Applications diverses : Sculpture, modelage, moulage, réparation ou rectification (fissures, éclats...), recherche de forme, prise d'empreintes, délimitation d'une zone etc... Elle est souvent utilisée dans les Beaux-Arts, la restauration d'arts, le Cinéma, les bureaux d'études et généralement dans l'industrie de l'équipement.

Composition : préparation à base d'huiles, de cires minérales et de charges.
Couleur : ivoire ou grise
Densité : 1.4 – 1.6
Grade : 40, 50, 55, 60, 70
Viscosité : 20 dPa.s à T = 100°C
30 dPa.s à T = 80°C

Grade	40 très souple	50 souple	55 standard	60 dure	70 très dure	
Temp. Fusion°C	65-75	65-75	65-75	65-75	70-80	
Dureté (Shore A)*	15-19	44-46	47-48	50-52	59-61	

* mesures effectuées à 25°C

Stockage : 15 -25°C
Durée de vie : 60 mois (stockage)
La Plastiline® préserve ses qualités jusqu'à 5 cycles (solide <-> liquide)

Conditionnement : Tubes en carton avec intérieur recouvert de papier sulfurisé et 2 bouts en polypropylène.

Packaging	5 kilos	1 kilo
Tubes cylindriques	Hauteur : 39,20 cm Diamètre 10,20 cm	Hauteur : 23.90 cm Diamètre 6.20 cm

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.