



RESIPLATRE® GRIS

Description du Produit

Le RESIPLATRE® GRIS est un plâtre ALPHA spécialement conçu pour donner un effet ciment gris ou béton ciré lors de réalisation intérieure type TADELAKT ou pour les décors de théâtre - cinéma, en application intérieure ou extérieure protégée* (voir mode opératoire, nous consulter).
Utilisation professionnelle.

DONNEES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques ne sont données qu'à titre d'information.

Ratio de mélange Eau/Plâtre 250gr d'eau / 1 kg de plâtre
Temps de malaxage sous vide 1 min
Temps de coulabilité 3 min
Début de prise 10.30min
Fin de prise 40 shore A 15-20 mn
Granulométrie diamètre médian 28-35.5 microns
Densité 1.1 à 1.3g/cm³
Indice couleur L : 36.92 - a+ 2.19 - b+2.79



Un retardateur peut être ajouté pour ralentir le temps de prise.

Le rapport plâtre / eau mentionné est celui utilisé dans les méthodes d'essai standard.

La consistance d'emploi devra être ajustée en fonction de l'application spécifique.

La modification du rapport plâtre / eau aura des conséquences sur les performances du produit, principalement sur le temps de prise et sur les propriétés mécaniques.

Les produits à base de plâtre sont déconseillés pour toute utilisation extérieure non protégée et dans tous les cas, s'ils sont exposés aux intempéries ou à une humidité excessive.

Plâtre conforme à la norme Staff NF B 12 302.

Conditionnement

Le RESIPLATRE® GRIS est disponible en BIDON de 25 kg

Stocké dans un local au sec, ce produit aura une durée de conservation de dix huit mois à compter de la date de fabrication indiquée sur chaque bidon fermé hermétiquement.

Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie - il en est de même lorsque des droits de propriété de tiers sont mis en cause. Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons quant à leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ;

par fax au 01 30 93 35 82 ou bien Par email à info@prodemmia.fr

Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience et selon les essais effectués aux titres des fabrications, formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l'utilisateur de s'assurer que la transformation de ces produits convient en tous points à leur destination finale .

La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente.

Conditions générales de ventes disponibles sur simple demande.

PRODEMMIA – Produits De Moulage Modelage Industriels et Artistiques

SARL au capital de 15 000 € – RCS Versailles – Siret 490 332 871 000 14 – FR 27 490 332 871

ZA du Cèdre - 38 Rue Magloire Douville – 78270 CRAVENT

Tél. : (+33) 01 30 93 30 21 – Fax (+33) 01 30 93 35 82 – info@prodemmia.fr – www.prodemmia.fr